


REVÊTEMENT PROFILEC

Profilé 20-1/4" type

L'ANCESTRA

***Disponible avec ou sans rainures**



Description

Panneaux de revêtement de toiture en galvalume, épuré & moderne, avec attaches dissimulées. Toutes les moulures de finition qui s'accordent, avec ce revêtement, sont aussi disponibles. Installation prévue sur contreplaqué ou sous-entremise métallique avec membrane autocollante haute température. Disponible dans différent calibre.

Toutes les couleurs & finis de la série WeatherXL® sont disponible pour personnaliser votre revêtement.

Tableau des déflexions maximales

| Pression (kPa) | Espacement entre les supports (po) | | |
|----------------|------------------------------------|-------|-------|
| | 16po | 24po | 48po |
| | Déflexion maximale observée (mm) | | |
| 0.19 | 0.51 | 0.64 | 0.53 |
| 0.25 | 0.71 | 0.89 | 0.86 |
| 0.37 | 1.42 | 1.52 | 1.83 |
| 0.50 | 2.41 | 2.57 | 3.30 |
| 0.62 | 3.15 | 3.23 | 4.37 |
| 0.75 | 3.96 | 4.04 | 5.39 |
| 0.87 | 4.57 | 4.90 | 6.63 |
| 1.00 | 5.72 | 5.77 | 7.90 |
| 1.12 | 6.60 | 6.81 | 8.86 |
| 1.24 | 7.59 | 7.70 | 10.03 |
| 1.37 | 8.36 | 8.38 | 10.95 |
| 1.49 | 9.58 | 9.32 | 11.76 |
| 1.62 | 10.54 | 10.29 | 12.70 |

*Charges calculées pour un panneau de 20-1/4" de largeur

*Test effectué le 14 décembre 2020

Conformité aux normes

L'acier utilisé pour la fabrication des panneaux est conforme aux normes ASTM:

- ASTM A792 (version récente), Grade 33 avec désignation AZ50 (AZM150) pour le matériel Galvalume.
- ASTM A653 SQ (version récente), Grade 33 avec désignation G90 (Z750) pour le matériel Galvanisé
- ASTM A653 SQ (version récente), Grade 33 avec désignation AZ50 (AZM150) ou Z750 pour le matériel prépeint, Galvalume ou Galvanisé.